

# FICHA TÉCNICA

5-50034CH

ASFALTO EN FRÍO



Aglomerado asfáltico de aplicación en frío, formado por una mezcla de agregados minerales y ligante bituminoso.

Rendimiento químico: 21 Kg/m<sup>2</sup>.

## **APLICACIONES:**

Está especialmente formulado para el mantenimiento vial (relleno de baches, zanjas, calas abiertas de servicios).

## **MODO DE EMPLEO:**

El soporte debe estar seco, limpio de polvo, grasas, etc., por lo que se aconseja efectuar un lavado de la superficie a imprimir. La superficie a tratar deberá cejarse para que el material quede confinado.

Para baches inferiores a 3 cm., se verterá el aglomerado directamente y se raseará dejándolo ligeramente por encima del nivel del pavimento y se compactará del orden del 20% con pisón, rana vibradora o rodillo, hasta alcanzar la rasante del pavimento.

Para zonas profundas, rellenar con grava de machaqueo y terminar con una capa teniendo especial cuidado de compactar bien todas las capas que se aplican.

## **PRECAUCIONES:**

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Uso exclusivo profesional.

Conservar por encima de 5º, protegido de las heladas, la lluvia y el sol.

El preparado no está clasificado como peligroso según el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

## **PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:**

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.